



187585 Mosaico Lux
30.0x30.0 cm./11.8"x11.8" **D915** 11mm

载数据表 / Technical Information

WATER ABSORPTION: E > 10% (GRUPO BIII)

Icon	Test	Norm	Result
	CRAZING RESISTANCE	UNE EN ISO 10545-11	CUMPLE / ACCOMPLISH
	FROST RESISTANCE	UNE EN ISO 10545-12	CUMPLE / ACCOMPLISH
	CHEMICAL RESISTANCE	UNE EN ISO 10545-13	GLA
	FLATNESS	UNE EN ISO 10545-2	± 0,5%
	DIMENSIONS	UNE EN ISO 10545-2	± 0,5%
	WATER ABSORPTION	UNE EN ISO 10545-3	E > 10%
	SCRATCH HARDNESS	EN-101	3
	BREAKING STRENGTH	UNE EN ISO 10545-4:9	>15 N/MM2

包装 / Packing

使用 / Uses

							Mosaico Lux 30.0x30.0											
11.11	7	13.79	30.4	64	.63	40.32		X		X						X		

Pieza/m2 Piece/sqm
 piezas/caja pieces/box
 kg/caja Kg/box
 libras/caja Lbs/box
 cajas/pallet boxes/pallet
 m2/caja sqm/box
 m2/pallet sqm/pallet

- Interior
Indoors
- Exterior
Outdoors
- Revestimiento
Wall
- Pavimento bajo tránsito zonas secas
Floors - Light traffic in dry areas
- Pavimento bajo tránsito zonas húmedas
Floors - Light traffic in wet areas
- Pavimento alto tránsito
Floors - High traffic
- Pavimento radiante
Underfloor Heating installation
- Plato ducha
Shower floor
- Piscina
Swimming pool
- Alta concentración de vapor (sauna, baño turco, etc)
High vapor condensation areas (sauna, Turkish bath...)
- Pared ducha
Shower Wall





温馨提示：请认真按照以下指示以确保安装能正确并妥善地进行。

- 安装工作必须由有资质的相关专业人员执行；

-

请在安装之前，确保材料处于完好状态，并确保您已对材料的颜色，光洁度和尺寸大小进行检查，因为杜尼不接受对已经使用的材料的赔偿或退货要求；

- 在每一个步骤实施之前，请先将所有材料和工具都试用一遍，以此来评估其完工时的效果。

- 在安装过程中，若您发现未能达到预期效果，请不要继续进行安装，并及时联系我司销售团队。

马赛克—瓷制马赛克

1. 表面的适当准备

需安装的墙体表面必须坚固、平整、干燥和干净。如果墙体的不平整度超过2mm，则必须使用特定产品使其变平整。在实施安装之前，所有的裂缝和瑕疵都必须先进行修复，从而使得墙体完全平整。另外，墙面的含水量必须低于2%。

2. 粘合材料

为了能够正确安装，必须注意以下几个因素：需要实施铺贴的墙体的材料种类（合成面板、石膏、木材等）、墙体稳定性、环境条件、所需覆盖的表面的类型、施工的进度等。上述的所有因素决定了粘合剂的选择。

杜尼所推荐的所有粘合剂材料都已用我们的设备在控制内的环境条件下对刚性砖和/或混凝土墙体进行过测试的。当您的安装条件与上述条件不同时，建议您先事先测试一下，若您有任何疑问，请联系杜尼或粘合剂经销商。

杜尼建议您在铺贴任何材料前，请首先至少对两片砖进行测试。

请确保所选择的粘合剂适用于安装材料。

白色和红色砖体墙砖：C1混泥土胶（详情请参阅粘合剂表）

炆器和瓷质砖体：C2混泥土胶（详情请参阅粘合剂表）

3. 安装

我们建议您的安装步骤从地面向天花板开始安装，按阶段进行以便粘合剂有足够的时间进行干燥处理。这将避免垂直位移。在将要安装的材料表面涂一薄层粘合剂（约3mm厚）。使用3号齿形抹刀，在粘合剂层上制造切口。在粘合剂变硬和表面形成干膜前就需放置需铺贴的材料。在安装时，不要使用定位装置或涂抹粘合剂。放置好材料后，请仔细轻按，确保其正确粘合，覆盖住所有没有粘合剂的可能区域。

重要提示：确保每片之间的距离以及每部件之间的距离相同，以便对缝更准确。

对于不规则的马赛克，我们建议拆下一些组件并将它们重新定位在两片马赛克之间的结合处。这会提高马赛克的饰面的完整度。

通过预切割装饰的产品，建议遵循这些预切割的线条，以便获得正确的饰面。请确保每一片之间的距离与预切割之间的距离相一致。因为这些预切割可当作结合点的参考，所以无需再使用横木做参考。

用树脂成分制造的产品（FROEZEN和TIFFANY BLACK）不应该安装在热源点的附近，比如散热器后面，桑拿浴室，炉灶附近。

4. 灌浆

所有的结合处都必须非常干净、干燥且其深度最少应为2mm。使用平橡胶抹刀进行石膏的抹平，确保所有的结合处都被完全地覆盖。在灌浆石膏干燥前，立即使用湿海绵或

pH为中性的产品来清洗掉瓷砖表面多余的灌浆石膏，但切记绝对不能用磨料产品。如果发生这种情况，请使用水泥去除剂或者白色环氧胶粘剂清洁表面。

为了更好地防水，特别是在有水的地方，我们建议使用环氧灌浆石膏。（详情请参阅粘合剂表）

重要：灌浆石膏的颜色可能会改变产品的外观。我们建议在进行全面的表面灌浆前，先对一部分产品进行测试。

5. 清洗与维护

至于日常清洗，需使用常规含中性PH值的清洁剂。不要使用磨料产品。

请使用常规清洁剂，且并不需要额外的维护。

PVD和DELICATE产品：不要使用高浓度的的化工产品或磨料清洗工具。最好使用中性PH值的清洁产品。

TABLA DE ADHESIVOS / ADHESIVES TABLE

	Cemento cola C1 <i>C1 concrete glue</i>	Cemento cola C2 <i>C2 concrete glue</i>	Adhesivo epoxidico <i>Epoxy adhesive</i>
KERAKOLL	SPECIAL ECO	H 40 ECO FLEX	SUPERFLEX ECO
MAPEI	TIXOBOND	KERAFLEX MAXI S-1	KERALASTIC T

	Mortero adhesivo látex <i>Latex adhesive mortar</i>
LATICRETE	Mortar 211 + Laticrete 4237

PRODUCTOS DE TRATAMIENTO / TREATMENT PRODUCTS

	Código <i>Code</i>	Descripción <i>Description</i>	Código PVP recomendado <i>Recommended retail price</i>
CRISTAL - GLASS	185463	ANTIGLISS	D787
PIEDRA - STONE	184507	CERA LIQUIDA PROTECTORA <i>LIQUID PROTECTIVE WAX</i>	D945
	184508	SELLADOR ANTIMANCHAS <i>STAIN-PROOF SEALER</i>	D969

TABLA DE PASTAS DE REJUNTAR / GROUTING PASTES TABLE

	Pasta de rejuntar cementosa <i>Cement grouting material</i>	Pasta de rejuntar epoxi <i>Epoxy grouting material</i>
KERAKOLL	FUGABELLA ECO PORCELANA	FUGALITE
MAPEI	KERACOLOR FF	KERAPOXY
LATICRETE	LATICRETE serie 1600	-